

STILE MATHEREA TRAVERTINO

STILE MATHEREA TRAVERTINO è un rivestimento murale minerale a base di calce, dotato di elevata traspirabilità, che permette di ottenere una finitura dall'aspetto poroso e rigato.

Si applica con frattone e si rifinisce con carta vetro fine. La sua facile applicazione permette di ottenere l'effetto dell'antico marmo romano Travertino (il marmo con gli effetti a striature). STILE MATHEREA TRAVERTINO è indicato sia per l'interno che per l'esterno.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Assicurarsi sempre che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni. Rimuovere eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, eventualmente rimuoverle.

Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di *NATIVE Fondo* bianco da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.

Poiché l'essiccazione e la carbonatazione di **STILE MATHEREA TRAVERTINO**, come per tutti i prodotti alla calce, sono fortemente influenzati dalle condizioni di temperatura ed umidità, si consiglia di applicare con temperature comprese tra +10 °C e +35 °C. Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole. L'esposizione agli agenti atmosferici, pioggia, alta umidità, bassa temperatura ambientale, delle superfici trattate con finiture alla calce, può generare fenomeni di sbiancamento della finitura durante il processo di carbonatazione. Tale fenomeno può risultare irreversibile in condizioni particolarmente estreme. Dopo l'applicazione su superfici esterne, proteggere tutta la superficie da pioggia ed umidità fino a completa essiccazione del prodotto che normalmente (a 20 °C) avviene dopo circa 72 ore.

Miscelare **STILE MATHEREA TRAVERTINO** con acqua, in modo da creare un impasto omogeneo e lavorabile con frattone inox. Applicare in modo uniforme la prima mano dello stucco con frattone inox. Ad essiccazione totale, procedere all'applicazione della seconda mano.

Per creare l'effetto striato: Una volta applicata la seconda mano, quando l'area applicata è ancora fresca, graffiare la superficie in senso orizzontale da destra a sinistra. Graffiare con il taglio della lama del frattone inox che si sta usando. Lisciare poi tutta la superficie con frattone in modo leggero. Saranno evidenti in questa fase le zone di graffio tipiche del marmo Travertino Romano.

A completa essiccazione avvenuta, si può **colorare** con un protettivo colorato oppure a spugna con *Charme Silver & Gold*.

In base al gusto personale si possono anche ricreare le **forme di mattoncini o blocchi di marmo**.

Questo effetto si potrebbe ottenere applicando, prima della seconda mano, del nastro di carta creando in questo modo la trama dei mattoni o dei blocchi di marmo. Quando è terminata l'applicazione della seconda mano togliere il nastro. In questo modo si creerà l'effetto mattone.

Data Aggiornamento TDS IT: Novembre 2018

EYCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.



WWW.EYCO.IT

